

euku conditioner



1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство для предварительной обработки древесины на водной основе («щелок»). Используется перед покрытием маслами **euku**. Химическая реакция щелочи зависит от типа древесины и веществ, которые в ней содержатся, и не защищают древесину. Мы предлагаем щелочи для различных вариантов применений. Влияние на различные виды древесины должно быть сначала проверено.

euku classic lye conditioner: Скандинавская обработка хвойных пород перед нанесением масла. Насыщенный медовый оттенок, уменьшает фотостарение, легко наносится, не содержит растворителей.

euku oak antique conditioner: Щелочь для древесины, содержащей дубильные вещества. Используется перед нанесением масла, для придания античный эффект. Интенсивно окрашивает дуб, легко наносится, не содержит растворителей.

euku oak iron conditioner: Щелочь для древесины, содержащей дубильные вещества. Используется перед нанесением масла, для «чернения» танинов. Эффект копчёного дуба, не содержит растворителей..

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработаны для обработки древесины перед нанесением масла. Особенно эффектно, деревянные полы обработанные щёлочью, смотрятся в комбинации с цветными маслами **euku color oil FS**.

Не рекомендуется наносить водные лаки непосредственно на щёлочь, только после обработки маслом.

3 ПРИМЕНЕНИЕ

euku conditioner наносится равномерно с помощью Т-образного аппликатора или валика в направлении волокон древесины, затем примените пад.

Примечания:

- Профессионально отшлифованная поверхность должна быть чистой, сухой, без масла, воска и пыли.
- Хорошо проветривайте помещение.
- Контролируйте количество материала, не смачивайте древесину избыточно.

4 РАСХОД

прибл. 80-100 мл/м² (около: 10-12 м²/л).

В случае грубой шлифовки, браширования и высокой пористости древесины, возможен больший расход.

5 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Продолжать работы можно через 16 часов (при 23 °C, 50% относительной влажности воздуха и вентиляции).

Низкая температура, плохая вентиляция, высокая влажность и особенности пород древесины могут существенно влиять на время высыхания.

Рекомендуем использовать вентилятор для ускорения высыхания щёлочи и масла.

euku conditioner



6 ХРАНИЕНИЕ

24 месяца в закрытой оригинальной канистре. Хранить в прохладном, сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.

7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержит: вода, кислоты, соли.

voc (g/l) <1 (ISO11890)

euku classic lye conditioner:

ADR/RID: не опасный товар, как определено транспортными правилами.

CLP: Продукт не классифицирован в соответствии с правилами CLP.

euku oak antique conditioner:

ADR/RID: не опасный товар, как определено транспортными правилами.

CLP: Продукт не классифицирован в соответствии с правилами CLP.

euku oak iron conditioner:

ADR/RID: не опасный товар, как определено транспортными правилами.

CLP: Продукт не классифицирован в соответствии с правилами CLP.

Даже при использовании продуктов с низким уровнем загрязнения соблюдаются обычные меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Полностью восстановленные канистры можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

8 ПРИМЕЧАНИЯ

- Время высыхания масла на древесине, обработанной щелочью, может отличаться от обычных значений. Это необходимо учитывать особенно при комбинации Щёлочь + Масло + Водный лак.
- Используйте осторожно при работе с разными породами в одном рисунке.
- Возможно использование на различных поверхностях (мебель, панели, ...).
- Щёлочь взаимодействуют с ингредиентами конкретного образца. Эти ингредиенты могут локально отличаться, т. о., возможен оптический контраст (заболонь, молодая или старая древесина)

9 ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению материалов eukula.

- Паспорта безопасности по запросу.

Печатный материал и информация о продуктах eukula доступны на домашней странице www.eukula.com или у Вашего дилера

euku conditioner



eukula – We Care About Wood Floors

Headquarter
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 228 / 95 35 2-40
www.dr-schutz.com

RUS
VHO Tropikal.
Sankt-Petersburg,
Fontanka 109,

Contact:
Tel.: +7 911 967 0879
E-Mail: eukula@gmail.com

North America
Schutz NA
4701 Bath St 46, Philadelphia
PA 19137, USA

Наши вышеупомянутые технико-технические рекомендации предоставляются в соответствии с нашими знаниями и новейшими технологиями. Следовательно, при использовании наших продуктов, с учетом приведенных инструкций и предлагаемой нами процедуры, не будет нанесен ущерб материалам, для которых предназначены эти продукты. Однако использование наших продуктов вне нашего контроля, является вашей собственной ответственностью и не освобождает вас от тестирования наших собственных продуктов для их пригодности для намеченных процессов и целей. Поэтому наши рекомендации не имеют обязательной силы и не могут быть заявлены против нас - даже в отношении любых прав собственности третьих лиц. Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, руководящие принципы и стандарты, а также признанные правила техники. С выпуском этой информации о продукте предыдущие версии теряют свою актуальность.